Kajian Pengujian Bahan Aditif Semen Untuk Aplikasi Konservasi dan Pemugaran Candi

Oleh:
Puji Santosa, Sarman, Ajar Priyanto
Balai Konservasi Peninggalan Borobudur

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena yang terjadi pada upaya penanganan konservasi bangunan benda cagar budaya khususnya yang berada di lapangan, adalah satu bentuk pelapukan yang disebabkan oleh faktor penggaraman. Penggaraman merupakan salah satu jenis pelapukan yang banyak terjadi pada permukaan dan nat-nat batu candi. Populasi garam pada permukaan batu erat hubungannya dengan suhu udara, kelembaban udara, kandungan air pada batu, dan kandungan mineral pada batunya sendiri, serta garam-garam dari semen pada candi-candi yang pernah dipugar dengan menggunakan bahan semen sebagai spesi.

Akibat pengaruh suhu lingkungan dan penyinaran matahari serta faktor-faktor lain, air yang terakumulasi di dalam batu akan menguap. Pada proses penguapan air melalui pori-pori atau celah-celah batu yang membawa bahan-bahan mineral terlarut ke permukaan batu, pada waktu air menguap bahan-bahan mineral terlarut tersebut akan tertinggal di permukaan batu sehingga dalam jangka waktu tertentu terakumulasi menjadi endapan garam yang semakin tebal. Hal ini apabila tidak segera ditangani dengan serius akan berakibat batu menjadi rapuh. Oleh karena itu, maka perlu kiranya dilakukan tindakan preventif dan tindakan pembersihan pada permukaan batu yang telah ditumbuhi endapan garam tersebut. Salah satu tindakan preventif yang dilakukan untuk meminimalisir pertumbuhan endapan garam pada

permukaan batu candi khususnya garam-garam yang berasal dari semen, adalah penggunaan bahan aditif semen, yaitu suatu bahan tambahan yang proses dan pengerjaannya dicampur dengan air sebagai air adukan semen dan pasir. Bahan aditif ini berfungsi sebagai bahan pengikat unsur kalsium yang ada pada semen, sehingga diharapkan setelah penggunaan bahan aditif ini proses pelapukan material oleh akibat adanya semen dapat di kurangi.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka perlu kiranya dilakukan suatu kajian guna mengadakan pengujian tentang bahan aditif semen tersebut untuk diaplikasikan pada upaya konservasi dan pemugaran candi, baik yang terbuat dari batu maupun bata. Selanjutnya dengan melakukan observasi dan analisis berdasarkan percobaan-percobaan di laboratorium, kemudian dilakukan interpretasi detail untuk diketahui efektifitasnya, sehingga diharapkan penggunaan bahan aditif semen ini dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan terjadi dalam upaya konservasi dan pemugaran candi.

B. Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan bahan aditif semen jenis Siklatex. Kajian ini diharapkan dapat:

- Memberikan informasi tentang bahan aditif semen jenis Siklatex.
- Membantu mengetahui pengaruh penggunaan semen ditambah dengan bahan aditif

jenis Siklatex dalam upaya konservasi dan pemugaran candi.

- Dijadikan acuan penulisan karya ilmiah.

C. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada pengujian secara fisik dan kimiawi terhadap bahan aditif jenis Siklatex yang telah dicampur dengan semen dalam beberapa variasi percobaan.

D. Metode Kajian

Kegiatan kajian ini diawali dengan survei untuk mencari dan menentukan berbagai merk semen yang umum digunakan di wilayah Pulau Jawa, yaitu Semen Tiga Roda, Semen Gresik, dan Semen Holcim. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan sampel pengujian di laboratorium. Dari ketiga merk semen tersebut dibuat beberapa seri pengujian dengan membuat benda uji berbentuk kubus ukuran 5x5x5 cm. Masing-masing dicampur dengan bahan aditif Siklatex + air sebagai air adukan dengan perbandingan 1:1 s.d. 1:4 (1 Siklatex : 1 air s.d. 1 Siklatex : 4 air) dan 1 buah PC murni (tanpa penambahan bahan aditif) sebagai kontrol pengujian. Selain itu juga akan dibuat benda uji campuran pasir semen dengan perbandingan 3:1 (3 pasir : 1 semen) dengan ukuran yang sama 5x5x5 cm dan mendapat perlakuan yang sama pula yaitu dicampur dengan bahan aditif Siklatex dengan perbandingan 1:1 s.d 1:4, serta 1 buah tanpa bahan aditif sebagai kontrol.

Sampel-sampel tersebut setelah kering kemudian dilakukan:

- Pengukuran derajat keasaman (pH), konsentrasi ion OH^- , conductivity, dan total dissolved solids (TDS), dengan cara sampel direndam dalam air hujan selama 10 siklus (1 siklus = 3 hari perendaman). Pengukuran dilakukan menggunakan alat pH meter.
- Pengujian kadar kalsium terlarut dalam air rendaman, dilakukan secara titrimetri dan dilaksanakan selama 10 siklus.
- Analisis fisik yang meliputi: densitas, berat jenis, porositas, kadar air jenuh, dan kuat tekan.
- Pengujian daya serap air dan kapilaritas.
- Pengukuran pori-pori sampel menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).

Seluruh data yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium dan hasil studi banding yang dilaksanakan di Kompleks Candi Prambanan, dikompilasikan serta dikaitkan satu sama lain, kemudian dengan pendekatan dasar-dasar teori yang ada diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bahan aditif semen jenis Sikalatex serta pengaruhnya terhadap benda cagar budaya.

B. Data dan Pembahasan

1. Pengujian Kimiawi Portland Cement (PC)

Parameter sampel yang dianalisis secara kimiawi meliputi kadar SiO_2 , Fe, SO_4 , Ca, Mg, dan Al. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah secara gravimetri (berdasarkan pengukuran berat) dan titrimetri (berdasarkan pengukuran volume suatu larutan standar dengan cara titrasi). Penentuan kadar SiO_2 dilakukan dengan analisa

gravimetri dimana berat yang didapat dari pelarutan sampel kemudian ditimbang. Sedangkan penentuan kadar mineralnya seperti Fe, SO_4 , Ca, Mg, dan Al ditentukan dengan metode titrimetri. Metode ini berdasarkan pengukuran volume suatu larutan standar secara titrasi dengan menggunakan indikator. Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, dalam penelitian ini digunakan titriplex III (disodium salt of ethylenediamine tetra asetic acid) sebagai larutan standar dengan jenis titrasinya adalah kompleksometri. Hasil analisis dari Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil analisis kimia Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim

No	Parameter	Semen Tiga Roda	Semen Gresik	Semen Holcim	Keterangan
1	SiO_2	16,01	17,83	15,76	Hasil dalam %
2	Fe	6,7	6,28	4,19	
3	SO_4	4,8	8,81	8,65	
4	Ca	40,28	32,07	32,46	
5	Mg	29,54	28,56	22,61	
6	Al	3,26	7,2	4,46	

Dari tabel 1 di atas, nampak bahwa kadar kalsium Semen Tiga Roda lebih tinggi yaitu 40,28% bila dibandingkan dengan Semen Gresik (32,07%) dan Semen Holcim (32,46%), sedangkan kandungan unsur kimia yang dominan ketiga merk semen di atas adalah Ca, Mg, dan SiO_2 .

Pengukuran derajat keasaman (pH) air rendaman dapat diukur langsung dengan pH meter menggunakan elektrode gelas kombinasi. pH meter dikalibrasi dengan larutan penyangga pH 7,00 dan pH

4,01. Sebelum pengukuran, elektrode dibilas dengan air bebas ion dan dikeringkan dengan tisu sebelum pengukuran setiap air rendaman. Hasil pengukuran air rendaman Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim+Sikalatex pada masing-masing perbandingan serta PC murninya, selama 10 siklus perendaman adalah sebagai berikut:

- Semen Tiga Roda

Grafik 1. Derajat keasaman (pH) Semen Tiga Roda + Sikalatex

Dari grafik 1 di atas nampak bahwa semakin lama umur perendaman sampel, pH cenderung mengalami penurunan. Kondisi pH pada siklus ke-1 sampel 1:1 = 11,71, 1:2 = 11,69, 1:3 = 11,85, 1:4 = 11,84, dan PC murni = 12,01. Sedangkan pada siklus ke-10 tercatat 1:1 = 9,68, 1:2 = 9,79, 1:3 = 9,85, 1:4 = 9,70, dan PC murni = 9,30. Dari data tersebut, kondisi pH air rendaman sampel yang telah mendapat perlakuan pada siklus ke-10, berada di atas pH PC murni

- Semen Gresik

Grafik 2. Derajat keasaman (pH) Semen Gresik + Sikalatex

Pada grafik 2 di atas juga menunjukkan kondisi pH air rendaman mengalami penurunan. Hasil pengukuran pH pada siklus ke-1 sampel 1:1= 11,46, 1:2= 11,46, 1:3= 11,46, 1:4= 11,66, dan PC murni=11,84. Sedangkan pada siklus ke-10 tercatat 1:1= 8,94, 1:2= 8,89, 1:3= 8,96, 1:4= 8,90, dan PC murni=9,09. Dengan melihat data tersebut, sampai dengan 10 siklus perendaman kondisi pH sampel yang mendapat perlakuan cenderung masih di bawah PC murni.

- Semen Holcim

Grafik 3. Derajat keasaman (pH) Semen Holcim + Sikalatex

Pada grafik 3, menunjukkan kondisi pH air rendaman sampel juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi pH pada siklus ke-1 sampel 1:1= 11,32, 1:2= 11,31, 1:3= 11,44, 1:4= 11,56, dan

PC murni=11,73. Sedangkan pada siklus ke-10 tercatat 1:1= 8,89, 1:2= 9,00, 1:3= 8,99, 1:4= 9,02, dan PC murni=9,16. Sampai dengan 10 siklus perendaman, kondisi pH sampel yang telah mendapat perlakuan cenderung masih di bawah PC murni.

Dari data ketiga grafik derajat keasaman (pH) di atas, sampai dengan 10 siklus perendaman menunjukkan kondisi pH pada Semen Gresik dan Semen Holcim+Sikalatex ternyata cenderung mengalami penurunan dibandingkan PC murninya, hal ini mengindikasikan bahwa Sikalatex mampu meredam naiknya pH air rendaman PC yang biasanya bersifat basa. Sedangkan pemakaian Sikalatex pada Semen Tiga Roda ternyata kurang efektif, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya pH air rendaman sampel yang mendapat perlakuan dibandingkan dengan PC murninya. Walaupun demikian, jika dilihat dari nilai kondisi pH yang didapatkan sampai dengan 10 siklus perendaman, masih ada kecenderungan untuk mengalami penurunan, sehingga tentunya hal ini masih perlu dilaksanakan monitoring lanjutan sampai dengan batas tertentu (pH stabil).

Hasil pengukuran konsentrasi ion OH- Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Sikalatex pada masing-masing

perbandingan serta PC murninya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pengukuran konsentrasi ion OH- Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Sikalatex dan PC murni, menggunakan alat pH meter

No	Sampel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kat
1	Semen Tiga Roda										
	1:01	5000	1200	170	160	200	200	180	130	180	ppm
	1:02	3000	720	210	200	230	250	230	170	250	ppm
	1:03	2300	600	320	270	260	260	260	220	300	ppm
	1:04	3600	4500	240	160	190	200	180	180	180	ppm
2	PC murni	4800	6000	600	520	480	500	420	330	410	ppm
	Semen Gresik										
	1:01	5000	1200	2500	320	200	180	100	73	84	ppm
	1:02	7000	960	110	82	70	77	77	74	73	ppm
	1:03	11300	3000	120	83	77	82	85	78	93	ppm
3	1:04	12000	1300	140	83	90	96	87	81	78	ppm
	PC murni	15100	11700	480	260	230	230	180	180	170	ppm
	Semen Holcim										
	1:01	5000	820	89	58	99	64	64	64	70	ppm
	1:02	4700	690	79	65	96	73	85	81	99	ppm
4	1:03	1100	200	120	87	120	94	99	92	110	ppm
	1:04	870	370	170	150	170	140	130	110	130	ppm
	PC murni	3100	710	320	250	270	230	210	180	220	ppm

Dari tabel 2 di atas, terlihat bahwa konsentrasi ion OH- air rendaman pada masing-masing sampel, sampai dengan 9 siklus pengujian rata-rata mengalami penurunan sekitar 85,1-99,4%. Data menunjukkan bahwa penurunan paling signifikan terjadi pada Semen Gresik 1:4 yaitu dari 12000-78 ppm (99,4%). Hal ini mengindikasikan bahwa bahan aditif Sikalatex mampu meredam naiknya ion OH- air rendaman, sehingga air rendaman PC yang biasanya bersifat basa berangsur-angsur dapat berkurang.

Sampai dengan 9 siklus pengujian, nilai konsentrasi ion OH- tertinggi tercatat pada Semen Tiga Roda, baik pada sampel yang mendapat perlakuan maupun PC murninya (lihat grafik 4).

Grafik 4. Konsentrasi ion OH- Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim pada 9 siklus pengujian

Conductivity atau nilai daya hantar listrik adalah ukuran

kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Conductivity mencerminkan kadar garam yang terlarut. Peningkatan konsentrasi garam yang terlarut akan menaikkan nilai conductivity, yang diukur menggunakan elektrode platina. Data pengukuran conductivity air rendaman sampel Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim+Sikalatex pada siklus ke-9 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pengukuran conductivity sampel Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Sikalatex dan PC murni pada siklus ke-9 menggunakan alat pH meter

No	Sampel	Conductivity (μ S)					Ket
		1:1	1:2	1:3	1:4	Murni	
1	Semen Tiga Roda	4217	4434	5226	3956	2697	
2	Semen Gresik	918	1104	1125	944	1693	
3	Semen Holcim	1113	1259	1379	1382	1975	

Pada tabel 3 menunjukkan data conductivity tertinggi tercatat pada Semen Tiga Roda yaitu dari 3956-5226 μ S, selanjutnya Semen Holcim 1113-1382 μ S. Sedangkan Semen Gresik menunjukkan conductivity terendah yaitu 918-1125 μ S. Pada Semen Gresik dan Holcim, nilai conductivity pada 9 siklus masih berada di bawah PC murni, hal ini menunjukkan bahwa bahan aditif Sikalatex mampu memperkecil tingkat pelarutan zat-zat terlarut dalam air rendaman Semen Gresik dan Holcim, sedangkan nilai conductivity air rendaman Semen Tiga Roda berada di atas PC murni, hal ini mengindikasikan bahwa pemakaian bahan aditif Sikalatex kurang efektif pada Semen Tiga Roda. Total Dissolve Solids (TDS) yaitu ukuran zat terlarut, baik zat organik maupun

anorganik, misalnya garam dan lain-lain, yang terdapat pada sebuah larutan. Hasil pengukuran total dissolved solids (TDS) sampel Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim ditambah bahan aditif Sikalatex pada siklus ke-9 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Pengukuran Total Dissolved Solids (TDS) Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Sikalatex dan PC murni pada siklus ke-9 menggunakan alat pH meter

No	Sampel	Total Dissolved Solids/TDS (ppt)					Ket
		1:1	1:2	1:3	1:4	Murni	
1	Semen Tiga Roda	4,688	4,796	5,614	4,243	20,000	
2	Semen Gresik	6,815	8,187	8,369	7,003	12,600	
3	Semen Holcim	8,236	9,325	10,270	10,100	14,600	

Dari tabel 4 tersebut, menunjukkan TDS tertinggi tercatat pada Holcim yaitu dari 8,236-10,270 ppt, selanjutnya Semen Gresik 6,815-8,369 ppt. Sedangkan Semen Tiga Roda menunjukkan TDS terendah yaitu 4,243-5,614 ppt. Walaupun demikian nilai TDS masing-masing sampel pada 9 siklus masih berada dibawah PC murni. Hal ini mengindikasikan pemakaian bahan aditif Sikalatex ternyata mampu mengurangi daya pengikisan (pelarutan) semen.

Hasil pengukuran berbagai parameter tersebut di atas yang meliputi derajat keasaman (pH), konsentrasi ion OH⁻, conductivity, dan total dissolved solids (TDS), perbandingan sampel+Sikalatex dengan PC murni sampai dengan 9 siklus pengujian dapat digambarkan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil pengukuran pH, konsentrasi ion OH⁻, conductivity, dan total dissolved solids (TDS) Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim pada siklus ke-9

No	Sampel	Parameter Pengukuran			TDS
		pH	Ion OH ⁻	Cond.	
1	Semen Tiga Roda	+	-	+	-
2	Semen Gresik	-	-	-	-
3	Semen Holcim	-	-	-	-

Keterangan : + = di atas PC murni
- = di bawah PC murni

Pada tabel 5 di atas, hasil yang didapat menunjukkan Semen Tiga Roda + Sikalatex memiliki nilai lebih tinggi daripada PC murni pada pH dan conductivity. Sedangkan pada Semen Gresik dan Holcim + Sikalatex rata-rata berada di bawah PC murni.

Data pengamatan kadar kalsium terlarut air rendaman Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim pada 10 siklus perendaman dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pengamatan kadar kalsium terlarut air rendaman Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim pada 10 siklus perendaman

No	Sampel	Kadar Kalsium Terlarut pada siklus ke-									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Semen Tiga Roda										
	1:01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
	1:02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60	0,20	0,20	0,20	0,40
	1:03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
	1:04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
2	Semen Gresik										
	1:01	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,40	0,40	0,80	0,40
	1:02	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,40	0,40	0,80	0,40
	1:03	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60	0,40	0,40	0,60	0,40
	1:04	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,80	0,40	0,40	0,80	0,40
3	Semen Holcim										
	1:01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,60	0,40
	1:02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,40	0,40	0,60	0,40
	1:03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,40	0,40	0,60	0,60
	1:04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,40	0,40	0,60	0,60
	PC murni	0,20	0,20	0,20	0,20	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,20

Dari tabel 6 di atas, sampai dengan 10 siklus perendaman menunjukkan nilai konstan kadar kalsium terlarut pada beberapa sampel. Walaupun demikian terdapat juga nilai peningkatan kadar kalsium terlarut pada sampel Semen Tiga Roda dan Holcim. Sedangkan pada Semen Gresik perbandingan 1:3 menunjukkan nilai penurunan kadar kalsium terlarut sebesar 0,10 ppm yaitu dari 0,50 ppm menjadi 0,40 ppm.

2. Pengujian Portland Cement (PC) + Pasir
Parameter pengujian secara kimiawi portland cement

(PC) + pasir dengan perbandingan 1:3 meliputi derajat keasaman (pH), konsentrasi ion, conductivity, total dissolved solid, dan kadar kalsium terlarut. Metode yang digunakan dalam pengukuran derajat keasaman (pH), konsentrasi ion, conductivity, total dissolved solid adalah menggunakan alat pH meter, sementara pengukuran kadar kalsium terlarut menggunakan metode titrimetri yaitu berdasarkan pengukuran volume suatu larutan standart dengan cara titrasi. Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Pasir + Siklatex dengan perbandingan 1:1 s.d. 1:4 pada 10 siklus perendaman, adalah sebagai berikut:

- Semen Tiga Roda + Pasir

Grafik 5. Derajat keasaman (pH) Semen Tiga Roda + Pasir + Siklatex dengan perbandingan 1:1 s.d. 1:4 dan PC + PS murni

Pada grafik 5 terlihat pH air rendaman sampel cenderung mengalami penurunan. Kondisi pH pada siklus ke-1 sampel 1:1= 10,95, 1:2= 11,31, 1:3= 11,37, 1:4= 11,43, dan PC+PS murni= 11,46. Sedangkan pada siklus ke-10 tercatat 1:1= 8,88, 1:2= 8,79, 1:3= 8,90, 1:4= 9,01, dan

PC+PS murni= 9,15. Dari data tersebut, kondisi pH air rendaman sampel selama 10 siklus cenderung dibawah pH PC + PS murni.

- Semen Gresik + Pasir

Grafik 6. Derajat keasaman (pH) Semen Gresik + Pasir + Siklatex dengan perbandingan 1:1 s.d. 1:4 dan PC + PS murni

Pada grafik 6 terlihat pH air rendaman sampel juga cenderung menurun. Kondisi pH pada siklus ke-1 sampel 1:1= 11,36, 1:2= 11,51, 1:3= 11,58, 1:4= 11,63, dan PC+PS murni= 11,67. Sedangkan pada siklus ke-10 tercatat 1:1= 8,86, 1:2= 8,84, 1:3= 8,90, 1:4= 8,95, dan PC+PS murni= 9,00. Dari data tersebut, kondisi pH pada siklus ke-10 berada di bawah PC + PS murni.

- Semen Holcim + Pasir

Grafik 7. Derajat keasaman (pH) Semen Holcim + Pasir + Siklatex dengan perbandingan 1:1 s.d. 1:4 dan PC + PS murni

Pada grafik 7 terlihat pH air rendaman sampel cenderung mengalami penurunan. Kondisi pH pada siklus ke-1 sampel 1:1= 11,06, 1:2= 11,44, 1:3= 11,52, 1:4= 11,46, dan PC+PS

murni= 11,63. Sedangkan pada siklus ke-10 tercatat 1:1= 8,92, 1:2= 8,90, 1:3= 8,90, 1:4= 9,08, dan PC+PS murni= 9,16. Dari data tersebut, terlihat kondisi pH air rendaman sampel selama 10 siklus juga cenderung masih dibawah pH PC + PS murni.

Dengan melihat data ketiga grafik derajat keasaman (pH) di atas, sampai dengan siklus ke-10, menunjukkan sampel yang ditambah bahan aditif Siklatex ternyata cenderung mampu meredakan naiknya pH air rendaman. Sedangkan data pengukuran konsentrasi ion OH- Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Pasir + Siklatex pada masing-masing perbandingan dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pengukuran konsentrasi ion OH⁻ Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Pasir + Siklatex menggunakan alat pH meter

No	Sampel	Konsentrasi ion pada siklus ke-									Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Semen Tiga Roda										
	1:01	1000	610	200	100	99	90	78	77	63	ppm
	1:02	1800	530	170	95	93	77	72	60	54	ppm
	1:03	3800	2100	740	390	240	210	130	96	74	ppm
	1:04	4400	1200	390	240	210	170	130	110	120	ppm
	PC murni	7100	3500	17700	2100	930	870	370	410	200	ppm
2	Semen Gresik										
	1:01	5000	5700	1600	390	240	170	110	110	64	ppm
	1:02	5000	1300	230	110	99	83	68	83	57	ppm
	1:03	10900	3600	1200	430	280	230	150	160	100	ppm
	1:04	7500	2300	350	240	210	170	120	120	86	ppm
	PC murni	15400	3700	950	630	470	360	240	210	120	ppm
3	Semen Holcim										
	1:01	1800	6800	2300	280	190	160	120	120	81	ppm
	1:02	12400	4800	1000	380	270	200	150	120	72	ppm
	1:03	8300	2500	460	200	170	140	130	89	69	ppm
	1:04	6400	OVR	OVR	11600	1200	1200	610	480	180	ppm
	PC murni	15100	7000	6200	1900	1100	1300	640	520	230	ppm

Dari tabel di atas, terlihat konsentrasi ion OH⁻ air rendaman sampel cenderung mengalami penurunan. Konsentrasi ion OH⁻

pada siklus ke-10 rata-rata berada di bawah konsentrasi ion OH-PC + PS murni. Hal ini mengindikasikan bahwa pemakaian bahan aditif Siklatex pada campuran pasir semen juga mampu meredam naiknya ion OH-.

Hasil pengukuran conductivity sampel Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Pasir + Siklatex pada siklus ke-9, dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

No	Sampel	Conductivity (μs)					Ket
		1:1	1:2	1:3	1:4	Murni	
1	Semen Tiga Roda	855	883	741	928	671	
2	Semen Gresik	675	894	801	928	785	
3	Semen Holcim	766	811	878	791	733	

Dari tabel 8 di atas terlihat, nilai conductivity tertinggi tercatat pada Semen Tiga Roda yaitu dari 741-928 μs, selanjutnya Semen Holcim 766-878 μs. Sedangkan Semen Gresik menunjukkan conductivity terendah yaitu 675-928 μs. Sampai dengan siklus ke-9, ternyata nilai conductivity pada masing-masing sampel berada di atas PC + PS murni.

Pengukuran total dissolved solids (TDS) sampel Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Pasir + Siklatex pada siklus ke-9, dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

No	Sampel	Total Dissolved Solids/TDS (ppt)					Ket
		1:1	1:2	1:3	1:4	Murni	
1	Semen Tiga Roda	6,349	6,542	5,467	6,955	4,973	
2	Semen Gresik	5,002	6,628	5,990	6,885	5,822	
3	Semen Holcim	5,679	6,014	6,506	5,862	5,390	

Tabel 9 menunjukkan TDS tertinggi tercatat pada Semen Tiga Roda yaitu dari 5,467-6,955 ppt, selanjutnya Semen Gresik 5,822-6,885 ppt. Sedangkan Semen Holcim menunjukkan TDS terendah yaitu 5,679-6,506 ppt. Nilai TDS masing-masing sampel pada siklus ke-9 ternyata berada di atas PC + PS murni. Selain itu, jika dibandingkan dengan awal siklus pengujian, nilai TDS yang didapat pada siklus ke-9 jauh lebih besar.

Hasil pengukuran derajat keasaman (pH), konsentrasi ion OH-, conductivity, dan total dissolved solids, PC + Pasir + Siklatex pada siklus ke-9 jika dibandingkan dengan PC+PS murninya dapat digambarkan pada tabel 10 berikut:

No	Sampel	Parameter Pengukuran		TDS
		pH	Ion OH- Cond.	
1	Semen Tiga Roda	-	-	+
2	Semen Gresik	-	-	+
3	Semen Holcim	-	-	+

Keterangan : + = di atas PC murni
- = di bawah PC murni

Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada tabel 10 di atas, memberikan informasi bahwa pada ketiga produk semen pengujian tersebut

memiliki nilai conductivity dan TDS yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan PC+PS murninya. Sedangkan pada pengukuran pH dan konsentrasi ion OH- memiliki nilai dibawah PC+PS murni.

Data pengamatan kadar kalsium terlarut air rendaman Semen Tiga Roda, Gresik, dan Holcim + Pasir pada 10 siklus perendaman dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

No	Sampel	Kadar Kalsium Terlarut pada siklus ke-									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Semen Tiga Roda										
	1:01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	1,00	0,00	0,40	1,40	0,40
	1:02	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	1,00	0,00	0,40	2,00	0,40
	1:03	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,40	1,00	0,40
	1:04	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40
2	PC murni	0,30	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,40	0,00	2,00	0,40
	Semen Gresik										
	1:01	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	1:02	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	1:03	0,50	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
3	1:04	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,20
	PC murni	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40
	Semen Holcim										
	1:01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,20	0,40	0,40
	1:02	0,40	0,20	0,20	0,20	0,40	0,00	0,40	0,20	0,00	0,40

Dari tabel 11 di atas, sampai dengan siklus ke-10 menunjukkan nilai konstan kadar kalsium terlarut pada beberapa sampel. Walaupun demikian terdapat juga peningkatan kadar kalsium terlarut pada sampel Semen Tiga Roda dan Holcim. Khusus pada sampel Semen Gresik perbandingan 1:3 dan 1:4 menunjukkan nilai penurunan kadar kalsium terlarut yaitu dari 0,50 ppm menjadi 0,40 ppm dan 0,40 ppm menjadi 0,20 ppm.

3. Analisis Fisik

Hasil analisis fisik dilakukan pada masing-masing sampel menunjukkan bahan aditif Sikalutex ternyata mampu meningkatkan kerapatan material, hal ini ditunjukkan dengan nilai densitas yang lebih besar dari PC murni. Selain itu, sampel telah ditambah bahan aditif Sikalutex pada beberapa perbandingan, nilai porositas dan kadar air jenuh cenderung menurun. Akibat adanya penurunan ini, daya serap air pada sampel juga akan menurun pula, sehingga dapat dikatakan bahwa bahan aditif Sikalutex ini dapat bersifat water proofing (kedap air).

Disamping itu, hasil foto scanning electron microscope (SEM) Semen Tiga Roda + Sikalutex perbandingan 1:1 menunjukkan diameter pori berkisar antara 0,697-14,1 mikron, sedangkan Semen Tiga Roda murni diameter pori berkisar antara 0,971-15,4 mikron. Sementara pada Semen Gresik + Sikalutex perbandingan 1:1 menunjukkan diameter pori berkisar antara 0,389-8,67 mikron, sedangkan Semen Gresik murni diameter pori berkisar antara 0,386-11,9 mikron. Sedangkan hasil foto SEM Semen Holcim + Sikalutex perbandingan 1:1 menunjukkan diameter pori berkisar antara 0,584-7,84 mikron, sedangkan Semen Holcim murni diameter pori berkisar antara 0,545-11,1 mikron. Dari data foto SEM tersebut nampak bahwa Sikalutex dapat menambah kerapatan material, hal ini

ditunjukkan oleh ukuran diameter pori-pori sampel yang mendapat perlakuan lebih kecil dibandingkan dengan sampel murni.

Data kuat tekan juga menunjukkan kenaikan pada sampel yang mendapat perlakuan daripada PC murni, sehingga dari nilai kuat tekan tersebut ternyata bahan aditif Sikalutex mampu menambah kekuatan (daya dukung) portland cement.

Sedangkan hasil analisis fisik Semen Tiga Roda, Semen Gresik, dan Semen Holcim + pasir (1:3) yang ditambah bahan aditif Sikalutex, secara umum menunjukkan nilai densitas masing-masing sampel lebih besar dari PC murni. Sehingga dapat dikatakan Sikalutex mampu menambah kerapatan material. Selain itu, sampel yang mendapatkan perlakuan dengan ditambah bahan aditif Sikalutex pada beberapa perbandingan, nilai porositas dan kadar air jenuh cenderung menurun. Akibat adanya penurunan ini, tentunya daya serap air pada sampel juga akan menurun pula, sehingga dapat dikatakan bahwa bahan aditif Sikalutex ini dapat bersifat water proofing (kedap air).

Disamping itu dari hasil foto scanning electron microscope (SEM) Semen Tiga Roda + pasir + Sikalutex perbandingan 1:1 menunjukkan diameter pori berkisar antara 0,800-3,71 mikron, sedangkan Semen Tiga Roda + pasir murni diameter pori berkisar antara 1,56-31,5 mikron. Pada Semen Gresik + Pasir + Sikalutex perbandingan 1:1

menunjukkan diameter pori berkisar antara 0,975-6,55 mikron, Semen Gresik + pasir murni diameter pori berkisar antara 1,04-7,40 mikron. Sedangkan hasil foto SEM Semen Holcim + pasir + Sikalutex perbandingan 1:1 menunjukkan diameter pori berkisar antara 0,975-4,02 mikron, sementara Semen Holcim + pasir murni diameter pori berkisar antara 0,554-15,8 mikron. Dari data hasil foto SEM tersebut nampak pula bahwa Sikalutex dapat menambah kerapatan material, hal ini ditunjukkan oleh ukuran diameter pori-pori sampel yang mendapat perlakuan lebih kecil dibandingkan dengan sampel murni.

Data kuat tekan juga menunjukkan kenaikan pada sampel yang mendapat perlakuan daripada PC murni, sehingga dari nilai kuat tekan tersebut ternyata bahan aditif Sikalutex mampu menambah kekuatan (daya dukung) portland cement + pasir.

4. Pengujian Daya Serap Air

Sampel yang digunakan dalam pengujian daya serap air ini adalah batu andesit ukuran 5x5x5 cm yang telah diolesi PC+Sikalutex dan PC + Pasir + Sikalutex dengan beberapa perbandingan. Pengujian dilaksanakan dengan cara merendam sampel pada interval waktu 1 jam, 3 jam, 6 jam, dan 24 jam. Hal ini dilaksanakan guna mengetahui daya serap sampel terhadap air, sehingga dari hal tersebut akan diketahui apakah Sikalutex dapat bersifat water proofing. Hasil pengujian

menunjukkan masing-masing sampel yang mendapatkan perlakuan ditambah bahan aditif Sikalatex, mempunyai daya serap air yang lebih kecil daripada PC murni. Pada Semen Tiga Roda 2,63-4,09% PC murni 6,69%, Semen Gresik 2,53-4,17% PC murni 6,37%, dan Semen Holcim 3,38-6,92% PC murni 7,89%. Sedangkan pada Semen + Pasir + Sikalatex juga mempunyai nilai daya serap air yang lebih kecil daripada PC murni yaitu pada Semen Tiga Roda 3,69-4,10% PC murni 5,60%, Semen Gresik 3,51-4,47% PC murni 7,85%, dan Semen Holcim 3,52-4,80% PC murni 6,51%. Sehingga dari data tersebut mengindikasikan bahwa Sikalatex memang bersifat water proofing.

5. Pengujian Kapilaritas

Pengujian kapilaritas dilakukan dengan cara sebagai berikut: sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 400C, kemudian beratnya ditimbang. Selanjutnya sampel diletakkan di atas batu porous yang direndam dengan air (di bawah sampel yang diuji diberi kertas saring), kemudian setiap 1 jam selama 8 jam sampel tersebut ditimbang. Sebelum ditimbang permukaan sampel yang kontak dengan air dikeringkan dengan kain lap, kemudian koefisien kapiler dihitung dengan rumus:

$$C = \frac{100P}{S\sqrt{t}}$$

Dengan

C: koefisien kapilaritas,

P: perbedaan berat dalam

waktu penyerapan t menit (gram),

S: luas permukaan batu yang diuji (cm²),

t: waktu (menit) (G. Hyvert, 1970, 106)

Hasil pengujian PC + Sikalatex pada masing-masing sampel menunjukkan penurunan angka koefisien kapilaritas dibandingkan PC murni, yaitu pada Semen Tiga Roda berkisar 60,4-74,3%, Semen Gresik 40,2-80%, dan Semen Holcim 56,1-78,7%. Begitu juga hasil pengujian pada PC + Pasir + Sikalatex juga menunjukkan penurunan angka koefisien kapilaritas dibandingkan PC+PS murni, yaitu pada Semen Tiga Roda berkisar 75,6-90,2%, Semen Gresik 77,3-85,3%, dan Semen Holcim 67,4-90,4%. Sehingga dari kedua data tersebut mengindikasikan juga bahwa ternyata Sikalatex memang dapat bersifat sebagai water proofing (kedap air).

6. Studi Banding

Studi banding dilaksanakan di kompleks Candi Prambanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Candi Garuda. Candi Garuda merupakan awal dari kegiatan rehabilitasi kompleks Candi Prambanan pasca gempa 27 Mei 2006. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut salah satunya telah memakai bahan aditif semen jenis Sikalatex yang dicampur dengan air sebagai air adukan semen. Hal ini dilaksanakan karena dalam rehabilitasi Candi Garuda semen masih digunakan untuk mengisi

celah-celah batu. Perbandingan air adukan semen yang ditambah Sikalatex adalah 3:1 (3 bagian air: 1 bagian Sikalatex). Selain itu untuk memperkuat penyambungan batu yang semula kuningan diganti dengan angkur besi ulir agar lebih kuat.

Penggunaan Sikalatex pada upaya rehabilitasi Candi Garuda, adalah sebagai penutup nat-nat pada bagian atap dan untuk menginjeksi pada bagian-bagian yang terjadi retakan. Selain itu juga digunakan sebagai perkuatan penyambungan terhadap angkur. Bagian-bagian Candi Garuda yang telah menggunakan Sikalatex sebagai bahan campuran semen adalah pada bagian atap serta pada bagian-bagian batu yang berdiri sendiri seperti ratna.

Data studi banding hasil pengujian bahan aditif Sikalatex yang telah dilaksanakan pada kegiatan rehabilitasi kompleks Candi Prambanan sebagai berikut:

a. Derajat keasaman (pH) air rendaman sampel yang diuji nampak bahwa semakin lama umur pengeringan sampel, pH cenderung turun, sedangkan PC yang dicampur air tanpa Sikalatex pH nya mencapai 10 lebih, sementara PC yang dicampur air dengan Sikalatex pH nya cenderung turun mencapai 6.

b. Kadar kalsium terlarut dari air rendaman dari masing masing sampel pengujian adalah sebagai

berikut:

No	Sampel	pH	Kadar Kalsium %
1	PC + air Sikalatek	7	2
2	PC + air	8	2,8
3	PC + pasir + air Sikalatek	8	2,67
4	PC + pasir + air	8	2,2

Tabel di atas menunjukkan bahwa kadar kalsium terendah adalah PC + air Sikalatek yaitu 2 %, dan bila dibandingkan dengan PC + air kadar kalsiumnya berselisih 0,8%.

c. Data kuat tekan dari sampel pengujian yang berumur 7 hari adalah sebagai berikut:

No	Sampel	Kuat Tekan (Kg/cm ²)
1	PC + Air Sikalatek	152
2	PC + Air	80
3	PC + Pasir + Air Sikalatek	40
4	PC + Pasir + Air	88

Tabel di atas menunjukkan bahwa PC dengan campuran air+Sikalatek ternyata menambah kekuatan (daya dukung) dari PC sebesar 53 % yaitu dari 80 kg/cm² menjadi 152 kg/cm².

Dari ketiga data yang didapatkan pada studi banding di kompleks Candi Prambanan tersebut, nampaklah adanya keselarasan data dari pengujian yang tim laksanakan, baik pada nilai derajat keasaman (pH), kadar kalsium terlarut, maupun kuat tekan.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

a. Sifat-sifat fisik bahan

aditif Sikalatek pada aplikasi portland cement (PC):

- Sikalatek efektif meredam naiknya pH air rendaman PC yang biasanya bersifat basa, hal ini terlihat dari semakin menurunnya pH dan konsentrasi ion OH⁻ pada 10 siklus perendaman.
- Sikalatek efektif mengurangi pelarutan kalsium bebas, terlihat sampai dengan siklus ke-10 menunjukkan nilai konstan kadar kalsium terlarut pada sampel Semen Gresik. Walaupun demikian terdapat juga peningkatan kadar kalsium terlarut pada sampel Semen Tiga Roda dan Holcim rata-rata sebesar 0,20 ppm. Namun demikian, secara umum Sikalatek dapat menekan kadar kalsium terlarut meskipun tidak 100 %.
- Sikalatek dapat digunakan sebagai bahan tambahan (aditif) untuk meningkatkan daya dukung PC, hal ini terlihat dari penambahan nilai kuat tekan sekitar 57% dibanding PC murni. Sikalatek juga mampu menambah ketahanan terhadap kikisan material yang ditunjukkan dengan

kecilnya nilai total dissolved solids (TDS) air rendaman sampel + Sikalatek dibanding PC murni

- Sikalatek bersifat water proofing (kedap air), hal ini terlihat dari penurunan nilai daya serap air sekitar 16,95% dan kadar air jenuh sekitar 22,67%. Selain itu juga ditunjukkan oleh nilai koefisien kapilaritas yang semakin menurun bila dibanding dengan PC murni yaitu sekitar 32,7%.
- Sikalatek mampu menambah kepadatan material, hal ini terlihat dari peningkatan nilai densitas sampel + Sikalatek sebesar 88,67%, disamping itu hasil analisis SEM juga menunjukkan penurunan diameter pori-pori sampel + Sikalatek daripada PC murni yaitu berkisar antara 0,389-14,1 mikron, sedangkan PC murni berkisar antara 0,386-15,4 mikron.
- Sikalatek efektif diaplikasikan pada Semen Gresik, terlihat dari beberapa pengamatan seperti pH, konsentrasi ion OH⁻, conductivity, dan total dissolved solids, menunjukkan Semen Gresik berada pada level bawah bila dibandingkan

dengan Semen Tiga Roda dan Holcim. Selain itu, hasil pengujian kadar kalsium terlarut Semen Gresik + Air Sikalatex 1:3 pada 10 siklus perendaman, menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 0,50 ppm menjadi 0,40 ppm.

Sikalatex kurang efektif diaplikasikan pada Semen Tiga Roda, terlihat dari kenaikan nilai conductivity air rendaman pada akhir siklus berada di atas PC murni, yaitu 3956-5226 μ s pada Semen Tiga Roda + Sikalatex sedang PC murni 2697 μ s, sehingga dapat diasumsikan bahwa terjadi peningkatan pelarutan zat-zat terlarut dalam air rendaman. Selain itu juga bila dibandingkan dengan Semen Gresik dan Holcim, maka Semen Tiga Roda mempunyai nilai pH dan konsentrasi ion OH⁻ yang lebih tinggi. Sementara dari data 10 siklus perendaman tercatat adanya kenaikan kadar kalsium terlarut sebesar 0,20 ppm.

Sikalatex kurang efektif juga diaplikasikan pada Semen Holcim, hal

ini terlihat dari nilai TDS Semen Holcim yang lebih tinggi dari Semen Tiga Roda dan Gresik sekitar 61%, yaitu antara 8,236-10,270 ppt, sedangkan pada Semen Tiga Roda antara 4,243-5,614 ppt dan Semen Gresik antara 6,815-8,369 ppt. Selain itu juga dilihat dari kenaikan kadar kalsium terlarut Semen Holcim dalam 10 siklus perendaman yang mencapai 0,20 ppm, dimana hal ini sama dengan Semen Tiga Roda.

b. Dalam pemugaran benda cagar budaya dari bahan batu yang terpaksa menggunakan semen sebagai spesi, penggunaan Sikalatex sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan semen tersebut (pelarutan kalsium).

2. Saran

a. Perlu dilaksanakan pengamatan lanjutan untuk melihat dampak yang terjadi, baik positif maupun negatif dari akibat penggunaan bahan Sikalatex.

b. Perlu dilaksanakan kajian lebih lanjut terhadap bahan aditif jenis Sikalatex ini sebagai bahan perekat pada upaya penanganan penyambungan batu.

c. Perlu dilaksanakan kajian lebih lanjut terhadap

bahan aditif jenis Sikalatex ini sebagai bahan pemugaran seperti pada pembuatan beton cordan kolom.

d. Perlu dilaksanakan kajian lebih lanjut penggunaan bahan aditif jenis Sikalatex terhadap semen-semen produksi luar Pulau Jawa.

e. Perlu dilaksanakan kajian lebih lanjut untuk bahan aditif jenis Sikalatex ini terhadap ketahanan pada asam dan basa. ☒

Daftar Pustaka

Anonim, 1972, Peraturan Semen Portland Indonesia NI-8, Yayasan Dana Normalisasi Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Lembaga Pendidikan Masalah Bangunan.

Anonim, 2005, Technical Data Sheet Sikalatex (Bonding Agent), Edition 2, Bogor.

Anonim, 2009, http://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium_hidroksida.

Anshory Irvan, 1987, Penuntun Pelajaran Kimia, Ganeca Exact, Bandung.

Aris Munandar, 1999, Studi Pelapukan Batu Candi Siwa Prambanan, Balai Studi dan Konservasi Borobudur, Magelang.

Day Ir R.A and Underwood A.L, 1986, Analisis Kimia Kwantitatif, Erlangga, Jakarta.

De Beaufort C.C.T., P.H. Debel, C. Voute, G. Hyvert, 1970, The Restoration of Borobudur, UNESCO.

Torraca. G, 1977, Building Materials and Deterioration Procces, International Centre for Conservation.