STANDAR PENGUJIAN KUALITAS BATA PENGGANTI

Oleh

Ari Swastikawati, S.Si, M.A

Balai Konservasi Peninggalan Borobudur

A. Pengantar

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tinggalan cagar budaya. Tinggalan cagar budaya tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Material cagar budaya yang ada di seluruh wilayah nusantara tersebut, terdiri dari berbagai jenis material seperti cagar budaya berbahan bata, batu, kayu, logam, keramik dan lain-lain. Salah satu material cagar budaya yang banyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera adalah cagar budaya berbahan bata. Cagar budaya berbahan bata tersebut dapat berupa candi, gapura, sumur, saluran air dan lain-lain.

Cagar budaya berbahan bata merupakan jenis cagar budaya yang sangat rentan terhadap proses kerusakan dan pelapukan, baik oleh proses fisik, mekanik, biologis dan kimia. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya proses kerusakan dan pelapukan tersebut antara lain:

- pertumbuhan organisme baik algae, moss, lichen dan rumput pada bata
- adanya penggaraman pada permukaan bata
- adanya pengelupasan pada dinding bangunan

Gambar 1. Kerusakan dan Pelapukan Bata Pengganti pada Candi Brahu di Trowulan, Jawa Timur

- adanya retakan dan kerapuhan tingkat tinggi pada material bata.

Berbagai upaya tindakan konservasi dan pemugaran dilaksanakan untuk meminimalisasi atau menghambat proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut seperti:

1. Pemberian bahan penolak air (*water repellent*) dan lapisan kedap air (*water proofing*) untuk menghambat masuknya air ke dalam struktur bangunan bata.
2. Pemasangan struktur beton untuk memperkuat struktur bangunan baik pada bagian dalam maupun pada bagian lantai atau dasar.
3. Pembenahan sistem drainase di lingkungan bangunan bata.
4. Penggunaan bata pengganti untuk menggantikan bata yang

sudah sangat rapuh dan tidak dapat dipasang lagi.

Akan tetapi berbagai teknik konservasi dan pemugaran tersebut tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Candi Brahu di Trowulan, Mojokerto Jawa Timur. Setelah dilakukan tindakan konservasi dan pemugaran ternyata proses kerusakan dan pelapukan bata pengganti terjadi sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa bata pengganti yang digunakan memiliki kualitas yang rendah. Oleh karena itu perlu kiranya sebelum digunakan sebagai bata pengganti dalam kegiatan konservasi dan pemugaran maka bata-bata tersebut harus lolos dari proses pengujian. Sehingga bata pengganti dapat terjamin kualitasnya dengan baik. Untuk melakukan pengujian kualitas bata yang baik maka diperlukan standar pengujian kualitas bata pada laboratorium di lingkungan Direktorat Tinggalan Purbakala. Sehingga setiap laboratorium di lingkungan Direktorat Tinggalan Purbakala dapat menentukan, lolos tidaknya material bata yang akan dijadikan sebagai bata pengganti.

B. Bata Merah Secara Umum

Bata merah dibuat dari tanah liat atau lempung dengan atau tanpa campuran bahan lain, yang dibakar pada suhu yang tinggi sehingga tidak hancur lagi bila direndam air. Pada awal proses pembuatan bata, tanah liat dibuat plastis, kemudian dicetak dalam cetakan kayu atau baja. Tanah hasil cetakan tersebut kemudian dikeringkan, selanjutnya dibakar pada suhu yang tinggi.

Material bata yang baik terdiri atas pasir (silika) dan tanah liat (alumina), yang dicampur dalam perbandingan tertentu sehingga bila ditambahkan dengan sedikit air menjadi bersifat plastis. Sifat plastis tersebut sangat penting agar tanah dapat dicetak dengan mudah, dikeringkan tanpa susut, retak-retak maupun melengkung. Jika terlalu banyak tanah liat (kurang pasir) akan mengakibatkan susutan bata menjadi sangat besar selama proses pengeringan dan pembakaran, juga menyebabkan bata menjadi retak dan melengkung. Penambahan pasir dapat menghilangkan pengaruh buruk tersebut, tetapi jika pasir ditambahkan dalam jumlah terlalu banyak akan menyebabkan tidak adanya lekatan antar butiran dan akibatnya bata menjadi getas dan lemas. Di dalam campuran tersebut juga terdapat sedikit kapur dalam

bentuk bubuk, yang berfungsi untuk membantu proses pelelehan pasir saat proses pembakaran, dan sebagai pengikat butir-butir tanah. Jika ada kapur yang tidak berbentuk bubuk (lebih besar) maka butir kapur menjadi CaO (kapur tohor) setelah proses pembakaran. Butir kapur tohor tersebut akan bereaksi dan mengembang bila terkena air, hal ini menyebabkan bata menjadi retak. Begitu pula jika, terlalu banyak kapur maka bata akan menjadi mudah retak. Selain kapur bata juga mengandung sedikit oksida besi, oksida besi yang berfungsi untuk menyempurnakan proses pembakaran seperti kapur dan memberi warna merah setelah proses pembakaran. Kekurangan oksida besi menyebabkan bata berwarna kuning (kurang gelap).

Umumnya bata berbentuk empat persegi panjang, bersudut siku-siku, tajam, dan permukaannya rata. Panjang bata umumnya dua kali lipat lebarnya, sedangkan tebalnya sekitar setengah atau tiga perempat lebarnya. Sedangkan ukuran bata merah standar adalah: panjang 230 mm, lebar 110 mm dan tebal 50 mm.

C. Standar Pengujian Kualitas Bata

Standar pengujian kualitas bata diperlukan untuk menjamin kualitas bata pengganti memiliki kualitas yang baik. Adapun metode pengujian kualitas bata dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter diantaranya ukuran bata, daya serap air, temperatur pembakaran, kuat tekan, serta kadar garam yang larut dan membahayakan. Kelima parameter tersebut dipilih karena parameter-parameter tersebut memiliki standar atau kriteria yang dapat dijadikan sebagai acuan.

a) Ukuran dan Warna Bata Pengganti

Ukuran dan warna bata pengganti seharusnya disesuaikan dengan ukuran dan warna bata asli. Sekalipun akan sangat sulit menyamakan warna bata pengganti dengan warna bata asli karena bata asli umumnya sudah mengalami perubahan warna karena proses degradasi, terutama bata *outer*. Begitu pula ukuran bata pengganti karena bata asli pada bangunan candi umumnya sudah mengalami proses pemacakan saat dipasang. Sehingga permukaan bata pada beberapa atau seluruh sisinya sudah berkurang 0,5 sampai 1 cm. Berikut ini contoh ukuran bata asli pada beberapa candi di Indonesia:

b) Uji Serap Air

Bata merupakan material yang bersifat higroskopis artinya mudah menyerap air. Bata yang berkualitas tinggi akan memiliki daya serap yang rendah terhadap air dan kelembapan, sebaliknya bata yang berkualitas rendah akan memiliki daya serap yang tinggi terhadap air dan kelembapan.

Nama Candi	Ukuran bata (cm)		
	panjang	lebar	tebal
Muara Jambi	24 - 35	14 - 22	4 - 8
Bumiayu	29 - 36	19 - 22	10 - 12
Muara Takus	25	15	4
Segaran	36	22	8
Brahu	35	20	8
Lawang	34	20	6
Tikus	37	22	8

Umumnya bata dianggap baik bila memiliki daya serap air kurang dari 20%. Untuk itu perlu dilakukan uji daya serap air bata, sebagai berikut:

Peralatan dan bahan yang digunakan:

- tiga sampel bata
- timbangan digital
- benjana berisi air

Prosedur uji:

- Sampel bata ditimbang dalam keadaan kering mutlak (Wk)
- Bata kemudian direndam dalam air sampai semua pori terisi air (tidak ada gelembung udara yang keluar).
- Bata yang telah direndam dalam air ditimbang kembali (Wb)
- Besarnya serapan air dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{Wb - Wk}{Wk} \times 100\%$$

Keterangan:

P : persentase air yang terserap bata (%)

Wk : berat bata kering mutlak sebelum direndam air (gr)

Wb : berat bata setelah direndam dalam air (gr)

c) Temperatur Pembakaran Bata

Kualitas bata, baik bata asli maupun bata pengganti sangat dipengaruhi oleh suhu pembakarannya. Temperatur berguna dalam proses pengeringan bata sehingga diperoleh bata yang baik dan sempurna. Dalam campuran tanah liat dan air sebelum dibakar, di dalam strukturnya masih terdapat berbagai jenis air yaitu:

1. Air suspensi (percampuran air dengan bahan dasar)
2. Air antar partikel yang terjadi pada waktu melumatkan bahan dasar
3. Air pori antar partikel setelah pengkerutan

4. Air terabsorpsi secara kimia atau fisik partikel
5. Air kisi dalam struktur kristalnya

Gambar 2.

- (a) bata sebelum dibakar
(b) bata setelah dibakar

Air yang terabsorpsi fisik hilang pada pemanasan 100°C , sedangkan air terabsorpsi kimia dalam bentuk H_3O^+ atau OH hilang pada temperatur 1000°C . Air gugus hidroksida mulai lepas pada suhu 600°C . Oleh karena itu *bata yang temperatur pembakarannya kurang dari 600°C akan mudah rapuh karena gugus hidroksidanya belum lepas.*

Dalam proses pembakaran akan terjadi pemampatan karena partikel-partikel lempung akan mengelompok menjadi bahan padat, permukaan bata akan menyusut, volume berkurang dan struktur bata akan bertambah kuat kemudian permukaan butiran yang berdekatan akan saling menyatu seperti terilustrasi pada Gambar 2. *Secara umum semakin tinggi dan semakin lama proses pembakaran, maka kualitas bata yang dihasilkan akan semakin baik.* Temperatur yang ideal untuk pembakaran bahan-bahan keramik adalah 900°C , dimana pada temperatur tersebut kristal silika akan meleleh secara efektif dan mengalami rekristalisasi secara sempurna. Pada pembuatan bata temperatur tersebut sulit dicapai, karena pembakarannya menggunakan bahan bakar langsung tanpa menggunakan ruang tanur.

Bahan bakar yang digunakan saat pembakaran bata dapat berupa kayu atau sekam padi. Temperatur yang dapat dicapai pada pembakaran menggunakan kayu lebih baik dibanding dengan menggunakan sekam, disamping temperaturnya dapat lebih tinggi juga adanya unsur karbon, sehingga bata menjadi keras. Informasi bahan bakar yang digunakan pada bata asli penting untuk diketahui. Analisis terhadap bata asli perlu memperhatikan adanya sisa-sisa arang bahan pembakar yang sering kali masih menempel pada permukaan bata.

Berdasarkan pengalaman analisis yang dilakukan

di laboratorium BKPb dengan metode DTA (*Differential Thermal Analysis*), ditemukan temperatur pembakaran bata berkisar antara 250 - 800°C . Berdasarkan keseluruhan uraiannya di atas maka sebaiknya bata pengganti dibakar pada suhu pembakaran antara 600 - 800°C . Adapun peralatan dan prosedur analisa suhu pembakaran bata sebagai berikut:

Peralatan dan bahan yang digunakan:

- DTA dengan suhu pembakaran 0 - 1200°C
- Cawan porselin
- Color chart
- Penjepit besi
- Spidol permanen

Gambar 3.

Penempatan potongan sample bata pada cawan porselin

Prosedur uji:

- Sampel bata dipotong menjadi bagian-bagian kecil
- Temperatur pembakaran yang akan dilakukan ditulis pada cawan porselin misalnya 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750°C dan seterusnya
- Potongan bata diletakan pada cawan porselin, kemudian potongan bata diambil dan diletakan pada ruang alat DTA sesuai urutan suhu pembakaran pada cawan porselin
- Potongan bata tersebut diambil satu persatu setiap kenaikan suhu 50°C .
- Potongan bata tersebut diletakan kembali pada cawan porselin, kemudian perubahan warna pada potongan bata dibandingkan dengan menggunakan color chart.
- Bata yang mulai mengalami perubahan warna menunjukan kisaran temperatur pembakarannya.

d) Uji Garam Terlarut pada Bata Merah

Bahan baku bata merah berasal dari tanah liat (lempung) dengan atau tanpa campuran bahan-bahan

lain. Lempung berasal dari pelapukan batuan yang mengandung mineral. Mineral-mineral tersebut terdiri dari silika, alumunium dengan gabungan kalium, natrium, magnesium dan kalsium. Bata juga mengandung senyawa-senyawa lain baik dalam bentuk mineral maupun garam-garam terlarut.

Gambar 4.
Penempatan potongan sample bata
sesuai dengan urutan temperature
pada cawan porselin

Senyawa-senyawa tersebut ada di dalam bata karena terkandung dalam bahan baku. Senyawa yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang adalah garam-garam terlarut yang dapat keluar ke permukaan bata oleh aktifitas air dalam material. Setelah keluar dapat menimbulkan pengkaraman, dan lebih lanjut dapat menyebabkan pelapukan dan pengelupasan.

Meskipun demikian, pengkaraman tidak akan terjadi jika bata yang digunakan tidak mengandung garam terlarut. Bata pengganti yang digunakan saat pemugaran, harus mengandung kadar garam terlarut seminimal mungkin. Berikut ini diuraikan cara metode uji garam terlarut menurut uji kualitas bata berdasar SNI (YDNI No. 10 tahun 1964) :

Peralatan dan bahan yang digunakan:

- Bejana dangkal dengan dasar yang datar berukuran: luas alas dengan diameter 15 centimeter (bentuk silinder), atau 15 x 10 centimeter (bentuk persegi panjang) dan tinggi dinding kurang lebih 5 centimeter.
- Sampel bata (5 buah)
- Air suling (air murni)

Prosedur uji:

- Disiapkan minimal 5 sampel bata utuh, kemudian tiap-tiap sampel ditempatkan pada bidang datar dalam posisi berdiri seperti terilustrasi pada Gambar 3.
- Ke dalam masing-masing bejana dituangkan air suling sebanyak 250 cc. Bejana-bejana beserta benda-benda

percobaan dibiarkan dalam ruang yang mempunyai pergantian udara yang baik.

- Jika sesudah beberapa hari air telah diisap dan bata-bata kelihatan kering, air yang sama banyaknya dituangkan lagi ke dalam bejana-bejana dan bata-bata dibiarkan lagi hingga kering. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih selama tiga (3) bulan.
- Kemudian bata-bata diamati pengeluaran garam-garam putih pada permukaannya. Hasil pengamatan dinyatakan sebagai berikut :
 - a. Tidak membahayakan bila kurang dari 50% permukaan bata tertutup lapisan garam.
 - b. Ada kemungkinan membahayakan
Bila 50% atau lebih permukaan bata tertutup lapisan garam yang agak tebal.
 - c. Membahayakan
Bila lebih dari 50% permukaan bata tertutup lapisan garam yang tebal dan bagian-bagian bata menjadi bubuk atau terlepas.

Gam bar 5. Simulasi proses
pengkaraman

e) Uji Kuat Tekan Bata

Kuat tekan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kemampuan suatu material atau benda untuk menahan tekanan atau beban. Nilai kuat tekan bata diperlukan untuk mengetahui kekuatan maksimum dari suatu benda untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan pecah. Kualitas bata biasanya ditunjukkan oleh besar kecilnya kuat tekan. Namun besar kecilnya kuat tekan sangat dipengaruhi oleh suhu atau tingkat pembakaran, porositas dan bahan dasar.

Rumus Kuat tekan:

$$= \frac{P}{A} \text{ kg/cm}^2$$

Keterangan:

P : beban yang diterima/tekanan (kg)

A : luas penampang (cm^2)

Berdasarkan kuat tekannya (Anonim, 1964; 6), mutu bata merah dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu:

1. Tingkat I mempunyai kuat tekan rata-rata $> 100 \text{ kg/cm}^2$.
2. Tingkat II mempunyai kuat tekan antara $80 - 100 \text{ kg/cm}^2$.
3. Tingkat III mempunyai kuat tekan antara $60 - 80 \text{ kg/cm}^2$.

Adapun metode uji kuat tekan bata sebagai berikut:

Peralatan dan bahan yang diperlukan:

- Sampel bata sebanyak tiga (3) ulangan dengan ukuran $5 \times 5 \times 5 \text{ cm}$ atau sampel bata berbentuk silinder dengan panjang bata dua kali panjang diameternya, misal diameter bata 5 cm maka panjang sampel bata 10 cm. Sebelum dilakukan pengujian bata disimpan dengan temperatur $20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ selama 5 sampai 6 hari. Permukaan sampel bata bagian atas dan bawah harus benar-benar rata.
- Jangka sorong
- Plat baja
- UTM (*universal testing machine*)

Prosedur uji:

- Sampel bata diletakan pada plat baja bawah, sampel bata diatur pada posisi memanjang sehingga berada pada titik pusat sendi peluru pada plat baja atas.
- Plat baja diatur secara perlahan hingga menyentuh permukaan ujung bata uji secara merata.
- Jarum penunjuk pada manometer pengukur tekanan diatur dan dilakukan pembacaan awal
- Tekanan ditingkatkan sampai kondisi benda retak sampai pecah
- Hasil pembacaan manometer pada saat terjadi retakan bata uji dicatat
- Dibuat sketsa bidang retak bata uji setelah mengalami retakan sampai pecah.

D. Penutup

Salah satu upaya untuk mencegah proses kerusakan dan pelapukan cagar budaya berbahan bata sebelum tindakan konservasi dan pemugaran dilaksanakan adalah dengan melakukan pemilihan bata pengganti yang berkualitas baik. Untuk menentukan apakah bata pengganti tersebut berkualitas baik atau tidak, maka diperlukan standar pengujian kualitas bata pengganti.

Adapun metode pengujian kualitas bata dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter sebagai berikut, diantaranya: ukuran, daya serap air, temperatur pembakaran, kuat tekan, serta kadar garam yang larut dan membahayakan. Dengan adanya standar pengujian kualitas bata tersebut diharapkan bata pengganti yang digunakan dalam kegiatan konservasi dan pemugaran dapat terjamin kualitasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Croci, Giorgio. 1998. *The Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage*. Computational Mechanics Publications Southampton, UK and Boston, USA
- Hartono, A.J. 1994. *Mengenal Keramik Modern*. Andi Offset, Yogyakarta
- Mulyono. 1999. *Studi Teknis Pengerjaan Bahan Pemugaran Bata*. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- Munandar, Aris. 2002. *Perawatan dan Pengawetan Bangunan Bata*. Balai Studi dan Konservasi Peninggalan Borobudur, Magelang.
- Munandar, Aris; Sudibyo dan Muhsidi. 2004. *Laporan Studi Teknik Pengerjaan Bahan Pemugaran Candi Bata Tahap IV*. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, Magelang
- Ramli dan Jusmaini. 2007. *Pengaruh Pemberian Material Limbah Serat Alami Terhadap Sifat Fisika Bata Merah*. Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Padang
- Badan Standardisasi Nasional. 2008. *Standar Nasional Indonesia (SNI 2825:2008): Cara Uji Kuat Tekan Batu Uniaksial*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- YDNI No. 10 (11 Januari 1964). *Bata Merah sebagai Bahan Bangunan*. Departemen Pekerjaan Umum (Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan), Bandung.

<http://www.elearning.gunadarma>. bab 7.bata merah. Dikutip tanggal 6 April 2011.